# fermacell® Vapor

# Für Innenanwendung für Wand, Decke und Boden



# **PRODUKT**

Die fermacell® Gipsfaser-Platte Vapor ist eine homogene, gipsgebundene Trockenbauplatte mit Papierfasern, werkseitig mit einer Dampfbremse beschichtet und hydrophobierter Sichtseite

#### **ANWENDUNG**

Statisch wirksame Innenbeplankung von Außenwänden im Holzbau, kann zusätzlich als dampfbremsende Schicht eingesetzt werden. Geprüfter  $s_d$ -Wert. Anstelle mehrlagiger Beplankungen eine Platte für alles, reduziert Arbeitszeit und Kosten.

Kann sowohl als Direktbeplankung als auch in Kombination mit einer Installationsebene verwendet werden.

Zulassungen	
Europäisch Technische Bewertung	ETA-03/0050
Allgemeine Bauartengenehmigung	Z-9.1-434
Plattendicke	15 mm



Technische Kundeninformation (freecall):

Tel.: 0800 - 3864001

E-Mail: kontakt@jameshardie.de



# **EIGENSCHAFTEN**

Unterkonstruktionsabstand	
Wand	≤ Dicke der Platte [mm] x 50

Materialkennwerte	
Rohdichte	1150 ± 50 kg/m <sup>3</sup>
S <sub>d</sub> -Wert ("dry-cup" bzw. "wet-cup"- Verfahren)	3,1 bzw. 4,5 m
Wärmeleitfähigkeit	λ= 0,32 W/mK
Spezifische Wärmekapazität	c = 1,1 kJ/kgK
Brinellhärte	30 N/mm²
Dickenquellung nach 24h Wasserlagerung	< 2%
thermischer Ausdehnungskoeffizient	0,001 %/K
Dehnung/Schwindung bei Veränderung der rel. Luftfeuchtigkeit um 30% (20°C)	0,25 mm/m
Ausgleichsfeuchte bei 65% rel. Luftfeuchtigkeit und 20°C Lufttemperatur	1,3%
PH-Wert	7 - 8

Weitere Daten und Informationen entnehmen Sie bitte der Europäisch- Technischen Zulassung ETA-03/0050

Maßtoleranzen bei Ausgleichsfeuchte für Standardplattenformate	
Länge, Breite	+ 0 / - 2 mm
Diagonaldifferenz	≤ 2 mm
Dickentoleranz	± 0,2 mm



 $\label{thm:condition} Technische \ Kundeninformation \ (freecall):$ 

Tel.: 0800 - 3864001

E-Mail: kontakt@jameshardie.de



# **VERARBEITUNG**

Mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen, beim Zuschnitt sollten generell hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt werden.



# **WEITERE HINWEISE**

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und - anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.

© 2022 James Hardie Europe GmbH.

TM und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 05/2022. fer-690-00016 Aktuelle Verarbeitungsanleitungen beachten.

Technische Kundeninformation (freecall):

Tel.: 0800 - 3864001

E-Mail: kontakt@jameshardie.de

